



K-XI-12





OPISANIE

Dwóch fałszywych niderlandzkich talarów Koronnych.

Te obydwa fałszywe niderlandzkie talary Koronne mają na przedniej stronie buł Cesarza Franciszka Wtórego z literą menniczną na dole w środku wyrażoną C. na tylnej stronie trzy korony, wielki Krzyż Burguński z Ruknem złotym i liczbą Roku 1796. Znaki tych fałszywych lanych niderlandzkich talarów Koronnych są:

Po 1^{sz}e Tępa cecha i litery,

Po 2^{gie} Ponieważ koło obrączki grubsze trochę; niżeli prawdziwe, obrączka zaś

Po 3^{cie} Sama cztery tylko, bardzo nie wyraźnie koło siebie powcinane punkty ma, gdy zamiast tych prawdziwe niderlandzkie talary różnemi ozdobami opatrzone są; nie mniej brakuje tym fałszywym talarom napisu: *Lege & Fide*, na prawdziwych znajdującego się.

Po 4^{te} Ponieważ są z kruchey kompozycyi miedzi białey lane, a ta bardzo słabo posrebrzona, przeto wydają się nawet przez Kolor miedziany na wielu miejscach przebiegający, i

Po 5^{te} Przez nieczysty głuchy dźwięk; tudzież różnią się jeszcze

Po 6^{te} Od prawdziwych tego gatunku przez okrutną różnicę wagi, gdyż jeden o 27 ziarn dukatowych, a drugi o 49 — — — — — detto jest lepszy.

Po

Po' 7^{ne} Niemaia obydwu wyżej opisane talary
wewnętrzney wartości, albowiem nieznayduie się w nich
dostateczny ślad przedniego srebra, z kądby się wartość
iaka postanowić dała.

w Krakowie dnia 29. Września 1798.

Jan Nep. Lytroff,
Ces. Król. Werkmistrz głow. urząd. mennicz.

Józef Bertram,
Ces. Król. Praktykant głow. urząd. mennicz.

Beschreibung

über zwei falsche ganze niederländer Kronenthaler.

Diese beiden falschen niederländer Kronenthaler haben auf der Vorderseite das Brustbild Kaiser Franz des Zweyten, mit dem unter selbem in der Mitte angebrachten Münzbuchstaben C. auf der Rückseite drey Kronen, das grosse burgunder Kreuz samt goldenen Bließ und der Jahrzahl 1796. Die Kennzeichen dieser falschen gegossenen niederländer Kronenthaler sind:

1^{ten} Das stumpfe Gepräge und Buchstaben,

2^{ten} Da sie an der Randier- oder Kollierung um etwas dicker, als die ächten sind,

3^{ten} Die Kollierung selbst aber lediglich vier, sehr unkenntlich neben einander gehauene Punkte hat, da statt diesen bei ächten niederländer Kronenthalern verschiedene Verzierungen angebracht sind; nicht weniger mangelt bei diesen falschen niederländer Kronenthalern die auf ächten befindliche Umschrift Lege & Fide.

4^{ten} Da selbe aus einer spröden Komposition von Weißkupfer gegossen, welche nur sehr gering versilbert ist, so verrathen sich selbe noch weiters durch die an mehreren Orten durchbrechende hochgelbe Kupferfarbe, und

5^{ten} Durch den unreinen dumpfen Klang; auch unterscheiden sie sich noch überdieß

6^{ten} Ge


6^{tes} Gegen ächte dieser Art durch die auffallenden Gewichtsdifferenzen, da ein Stück um 1 Dukaten 27 Grane, das zweite aber um . . . — detto 49 detto zu leicht.


7^{tes} Haben beide dieser obbeschriebenen Thaler keinen innern Werth, da sich in selben keine hinlängliche Spur des feinen Silbers findet, woraus sich einiger Werth bestimmen ließe.

Krakau den 29. September 1798.

Johann Nepomuk Lntroff,
k. k. Hauptmünzamt's - Werkmeister.

Joseph Bertram,
k. k. Hauptmünzamt's - Praktikant.





XI.12



**Bibliotheca
P.P. Camaldulensium in Bielany**

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



04944

